



上海出入境检验检疫局

工业品与原材料检测技术中心

正本
ORIGINAL

TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL PRODUCT AND RAW MATERIAL INSPECTION AND TESTING OF
SHANGHAI ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU

上海民生路1208号 1208 MINSHENG ROAD SHANGHAI 200135
TEL:+86 21 68549152 FAX:+86 21 68549029 E-mail: yuanczx@shciq.gov.cn

No: 916540148

Date: 2016-12-09

锂电池 UN38.3 测试报告

UN 38.3 Test Report of Lithium Batteries

产品名称: 锂离子电池组 ST618 47.45V 618Wh

Name of Goods: Li-ion Battery Pack ST618 47.45V 618Wh

电池型号: ST618

Battery Model: ST618

委托单位: 太普电子(常熟)有限公司

Consignor: TREND POWER TECHNOLOGY (CHANGSHU) INC.

检测日期: 2016.10.17-2016.12.03

Test Date: Oct.17.2016- Dec.03.2016



1, 本检测/鉴定如系委托人自送样品的, 检验机构仅对样品负责, 不承担其它连带责任。

2, 我们已尽力所知和最大能力实施上述检验, 不能因我们签发本报告而免除卖方或其他方面根据合同和法律所承担的产品质量责任和其他责任。

GA0296812



正本
ORIGINAL

锂电池 UN38.3 测试报告 UN38.3 Test Report of Lithium Battery	
检测环境温度/湿度: (20 ± 5) °C/——	
检测机构 : 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心	
联系地址 : 上海市真南路 822 弄 145 号	邮 编: 200331
联系电话 : 021-52842033	传 真: 021-62509941
委托单位 : 太普电子(常熟)有限公司	
地 址 : 江苏省常熟市高新技术产业开发区东南大道 2 号	
试验标准 : UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3 (Rev.5 Amend. 1 and Amend.2)	
非标准方法: ——	
产品名称 : 锂离子电池组 ST618 47.45V 618Wh	
型号规格 : ST618 47.45V 618Wh	
制 造 商 : 太普电子(常熟)有限公司	
地 址 : 江苏省常熟市高新技术产业开发区东南大道 2 号	
抽送样单位: 太普电子(常熟)有限公司	
接样日期 : 2016-10-17	
样品描述 : 紫色塑料及金属外壳电池组	
样品数量 : 16 个电池组, 25 个电池组组成电池	
判定用语说明: (1)、合格 (pass): 测试样品符合标准要求。 (2)、不合格 (fail): 测试样品不符合标准要求。 (3)、不适用 (NA): 该试验项目不适用于样品。 (4)、——: 未进行该项目试验。	





正本
ORIGINAL

UN38.3 测试结论 Test Conclusion of UN38.3				
序号 No.	测试项目 Name of Test Items	检验结果 Test Result	结论 Conclusion	备注 Note
T1	高度模拟 Altitude simulation	见附表 1 See Appendix 1	合格 Pass	无 None
T2	温度试验 Thermal test	见附表 2 See Appendix 2	合格 Pass	无 None
T3	振动 Vibration	见附表 3 See Appendix 3	合格 Pass	无 None
T4	冲击 Shock	见附表 4 See Appendix 4	合格 Pass	无 None
T5	外短路 External short circuit	见附表 5 See Appendix 5	合格 Pass	无 None
T6	撞击 Impact	见附表 6 See Appendix 6	合格 Pass	无 None
T7	过度充电 Overcharge	见附表 7 See Appendix 7	合格 Pass	无 None
T8	强制放电 Forced discharge	见附表 8 See Appendix 8	合格 Pass	无 None
测试结论 Conclusion		经检验，本批锂电池组符合 UN38.3 要求，检验合格。 The sample has passed all the required test items of UN 38.3.		
声 明： 1. 未经本实验室书面批准，不得部分复制本报告，除非全部复制。 2. 检测结果仅对所检样品有效。 3. 对检测结果有异议者，请于收到报告之后十日内向本实验室提出书面申诉。 4. 受检样品务必在收到检测报告一个月内领取，逾期本实验室将自行处理。				



正本
ORIGINAL

UN38.3 测试报告——附表 1

Test Report of UN38.3——Appendix 1

T1、高度模拟（Altitude simulation）

实验仪器 Test Instruments		电池压差实验仪 数字多用表 西特电子工业天平					
计算方法 Computing Method		质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$					
		电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$					
电池 编号 Sample No.	T1 前 Before T1		T1 后 After T1		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4140.5	54.15	4140.5	54.10	0.00%	0.09%	无/None
B2	4148.0	54.16	4148.0	54.10	0.00%	0.11%	无/None
B3	4130.5	54.10	4130.5	54.10	0.00%	0.00%	无/None
B4	4134.0	54.16	4134.0	54.11	0.00%	0.09%	无/None
B5	4143.0	54.15	4143.0	54.10	0.00%	0.09%	无/None
B6	4137.0	54.14	4137.0	54.10	0.00%	0.07%	无/None
B7	4135.5	54.12	4135.5	54.09	0.00%	0.06%	无/None
B8	4147.5	54.14	4147.5	54.07	0.00%	0.13%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



正本
ORIGINAL

UN38.3 测试报告——附表 2

Test Report of UN38.3——Appendix 2

T2、温度试验（Thermal Test）

实验仪器 Test Instruments	高低温试验箱 数字多用表 西特电子工业天平						
计算方法 Computing Method	质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$						
	电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$						
电池 编号 Sample No.	T2 前 Before T2		T2 后 After T2		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4140.5	54.10	4140.5	54.23	0.00%	0.00%	无/None
B2	4148.0	54.10	4148.0	53.83	0.00%	0.50%	无/None
B3	4130.5	54.10	4130.5	53.93	0.00%	0.31%	无/None
B4	4134.0	54.11	4134.0	53.91	0.00%	0.37%	无/None
B5	4143.0	54.10	4143.0	53.94	0.00%	0.30%	无/None
B6	4137.0	54.10	4137.0	53.86	0.00%	0.44%	无/None
B7	4135.5	54.09	4135.5	54.07	0.00%	0.04%	无/None
B8	4147.5	54.07	4147.5	54.05	0.00%	0.04%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



正本
ORIGINAL

UN38.3 测试报告——附表 3

Test Report of UN38.3——Appendix 3

T3、振动（Vibration）

实验仪器 Test Instruments	电动振动试验系统 数字多用表 西特电子工业天平						
计算方法 Computing Method	质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$						
	电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$						
电池 编号 Sample No.	T3 前 Before T3		T3 后 After T3		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4140.5	54.23	4139.5	54.07	0.02%	0.30%	无/None
B2	4148.0	53.83	4147.5	53.69	0.01%	0.26%	无/None
B3	4130.5	53.93	4131.0	53.77	0.00%	0.30%	无/None
B4	4134.0	53.91	4134.5	53.74	0.00%	0.32%	无/None
B5	4143.0	53.94	4143.5	53.78	0.00%	0.30%	无/None
B6	4137.0	53.86	4136.5	53.71	0.01%	0.28%	无/None
B7	4135.5	54.07	4140.0	53.92	0.00%	0.28%	无/None
B8	4147.5	54.05	4148.0	53.89	0.00%	0.30%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



正本
ORIGINAL

UN 38.3 测试报告——附表 4

Test Report of UN 38.3——Appendix 4

T4、冲击（Shock）

实验仪器 Test Instruments	冲击试验台 数字多用表 西特电子工业天平						
计算方法 Computing Method	质量亏损 = $(M_1-M_2) / M_1 \times 100 \%$						
	电压亏损 = $(V_1-V_2) / V_1 \times 100 \%$						
电池 编号 Sample No.	T4 前 Before T4		T4 后 After T4		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4139.5	54.07	4139.5	54.05	0.00%	0.04%	无/None
B2	4147.5	53.69	4147.0	53.62	0.01%	0.13%	无/None
B3	4131.0	53.77	4131.0	53.75	0.00%	0.04%	无/None
B4	4134.5	53.74	4134.5	53.71	0.00%	0.06%	无/None
B5	4143.5	53.78	4143.0	53.78	0.01%	0.00%	无/None
B6	4136.5	53.71	4136.5	53.70	0.00%	0.02%	无/None
B7	4140.0	53.92	4140.0	53.90	0.00%	0.04%	无/None
B8	4148.0	53.89	4148.0	53.88	0.00%	0.02%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



正本
ORIGINAL

UN 38.3 测试报告——附表 5
Test Report of UN 38.3——Appendix 5

T5、 外短路 (External short circuit)

实验仪器 Test Instruments	外短路装置 高温试验箱 数字多用表 西特电子工业天平	
计算方法 Computing Method	质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$	
	电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$	
电池编号 Sample No.	最高温度 (°C) External highest temperature/°C	其他现象 Other phenomena
B1	56.2	无/None
B2	56.3	无/None
B3	56.0	无/None
B4	56.2	无/None
B5	55.8	无/None
B6	55.7	无/None
B7	55.8	无/None
B8	55.6	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire





正本
ORIGINAL

UN 38.3 测试报告——附表 6

Test Report of UN 38.3——Appendix 6

T6、撞击 (Impact)

实验仪器 Test Instruments	蓄电池挤压试验机、数字多用表、西特电子工业天平	
电池编号 Sample No.	最高温度 (°C) External highest temperature/°C	6 小时内是否解体、破裂、燃烧 Whether disassembly, rupture, fire in 6 h
C1	45.3	无/None
C2	65.5	无/None
C3	96.2	无/None
C4	24	无/None
C5	32.2	无/None

UN 38.3 测试报告——附表 7

Test Report of UN 38.3——Appendix 7

T7、过度充电 (Overcharge)

电池编号 Sample No.	7 天内是否解体、燃烧 Whether disassembly, fire in 7days
B1	无/None
B2	无/None
B3	无/None
B4	无/None
B5	无/None
B6	无/None
B7	无/None
B8	无/None





正本
ORIGINAL

UN 38.3 测试报告——附表 8

Test Report of UN 38.3——Appendix 8

T8、 强制放电（ Forced discharge ）

电池编号 Sample No.	7 天内是否解体、燃烧 Whether disassembly, fire in 7days
C6	无/None
C7	无/None
C8	无/None
C9	无/None
C10	无/None
C11	无/None
C12	无/None
C13	无/None
C14	无/None
C15	无/None
C16	无/None
C17	无/None
C18	无/None
C19	无/None
C20	无/None
C21	无/None
C22	无/None
C23	无/None
C24	无/None
C25	无/None





正本
ORIGINAL

图片:



仅对原报告照片中的样品负责

主任检验员:

李博

签发日期

: 2016-12-9

签章

Test Report UN 38.3_Ver2.1
No:916540148

第 11 页 共 11 页



上海出入境检验检疫局

工业品与原材料检测技术中心

副本
COPY

TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRIAL PRODUCT AND RAW MATERIAL INSPECTION AND TESTING OF
SHANGHAI ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU

上海民生路1208号 1208 MINSHENG ROAD SHANGHAI 200135
TEL:+86 21 68549152 FAX:+86 21 68549029 E-mail: yuanczlx@shciq.gov.cn

No: 916540148

Date: 2016-12-09

锂电池 UN38.3 测试报告

UN 38.3 Test Report of Lithium Batteries

产品名称: 锂离子电池组 ST618 47.45V 618Wh

Name of Goods: Li-ion Battery Pack ST618 47.45V 618Wh

电池型号: ST618

Battery Model: ST618

委托单位: 太普电子(常熟)有限公司

Consignor: TREND POWER TECHNOLOGY (CHANGSHU) INC.

检测日期: 2016.10.17-2016.12.03

Test Date: Oct.17.2016- Dec.03.2016



1, 本检测/鉴定如系委托人自送样品的, 检验机构仅对样品负责, 不承担其它连带责任。

2, 我们已尽力所知和最大能力实施上述检验, 不能因我们签发本报告而免除卖方或其他方面根据合同和法律所承担的产品质量责任和其他责任。

GA 0296812



副本
COPY

锂电池 UN38.3 测试报告 UN38.3 Test Report of Lithium Battery	
检测环境温度/湿度: (20 ± 5) °C/——	
检测机构 : 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心	
联系地址 : 上海市真南路 822 弄 145 号	邮 编: 200331
联系电话 : 021-52842033	传 真: 021-62509941
委托单位 : 太普电子(常熟)有限公司	
地 址 : 江苏省常熟市高新技术产业开发区东南大道 2 号	
试验标准 : UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3 (Rev.5 Amend. 1 and Amend.2)	
非标准方法: ——	
产品名称 : 锂离子电池组 ST618 47.45V 618Wh	
型号规格 : ST618 47.45V 618Wh	
制 造 商 : 太普电子(常熟)有限公司	
地 址 : 江苏省常熟市高新技术产业开发区东南大道 2 号	
抽送样单位: 太普电子(常熟)有限公司	
接样日期 : 2016-10-17	
样品描述 : 紫色塑料及金属外壳电池组	
样品数量 : 16 个电池组, 25 个电池组组成电池	
判定用语说明: (1)、合格 (pass): 测试样品符合标准要求。 (2)、不合格 (fail): 测试样品不符合标准要求。 (3)、不适用 (NA): 该试验项目不适用于样品。 (4)、——: 未进行该项目试验。	





副本
COPY

UN38.3 测试结论 Test Conclusion of UN38.3				
序号 No.	测试项目 Name of Test Items	检验结果 Test Result	结论 Conclusion	备注 Note
T1	高度模拟 Altitude simulation	见附表 1 See Appendix 1	合格 Pass	无 None
T2	温度试验 Thermal test	见附表 2 See Appendix 2	合格 Pass	无 None
T3	振动 Vibration	见附表 3 See Appendix 3	合格 Pass	无 None
T4	冲击 Shock	见附表 4 See Appendix 4	合格 Pass	无 None
T5	外短路 External short circuit	见附表 5 See Appendix 5	合格 Pass	无 None
T6	撞击 Impact	见附表 6 See Appendix 6	合格 Pass	无 None
T7	过度充电 Overcharge	见附表 7 See Appendix 7	合格 Pass	无 None
T8	强制放电 Forced discharge	见附表 8 See Appendix 8	合格 Pass	无 None
测试结论 Conclusion		经检验，本批锂电池组符合 UN38.3 要求，检验合格。 The sample has passed all the required test items of UN 38.3.		
声 明： 1. 未经本实验室书面批准，不得部分复制本报告，除非全部复制。 2. 检测结果仅对所检样品有效。 3. 对检测结果有异议者，请于收到报告之后十日内向本实验室提出书面申诉。 4. 受检样品务必在收到检测报告一个月内领取，逾期本实验室将自行处理。				



副本
COPY

UN38.3 测试报告——附表 1

Test Report of UN38.3——Appendix 1

T1、高度模拟（Altitude simulation）

实验仪器 Test Instruments		电池压差实验仪 数字多用表 西特电子工业天平					
计算方法 Computing Method		质量亏损 = $(M_1-M_2) / M_1 \times 100 \%$					
		电压亏损 = $(V_1-V_2) / V_1 \times 100 \%$					
电池 编号 Sample No.	T1 前 Before T1		T1 后 After T1		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4140.5	54.15	4140.5	54.10	0.00%	0.09%	无/None
B2	4148.0	54.16	4148.0	54.10	0.00%	0.11%	无/None
B3	4130.5	54.10	4130.5	54.10	0.00%	0.00%	无/None
B4	4134.0	54.16	4134.0	54.11	0.00%	0.09%	无/None
B5	4143.0	54.15	4143.0	54.10	0.00%	0.09%	无/None
B6	4137.0	54.14	4137.0	54.10	0.00%	0.07%	无/None
B7	4135.5	54.12	4135.5	54.09	0.00%	0.06%	无/None
B8	4147.5	54.14	4147.5	54.07	0.00%	0.13%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



副本
COPY

UN38.3 测试报告——附表 2

Test Report of UN38.3——Appendix 2

T2、温度试验 (Thermal Test)

实验仪器 Test Instruments		高低温试验箱 数字多用表 西特电子工业天平					
计算方法 Computing Method		质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$					
		电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$					
电池 编号 Sample No.	T2 前 Before T2		T2 后 After T2		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4140.5	54.10	4140.5	54.23	0.00%	0.00%	无/None
B2	4148.0	54.10	4148.0	53.83	0.00%	0.50%	无/None
B3	4130.5	54.10	4130.5	53.93	0.00%	0.31%	无/None
B4	4134.0	54.11	4134.0	53.91	0.00%	0.37%	无/None
B5	4143.0	54.10	4143.0	53.94	0.00%	0.30%	无/None
B6	4137.0	54.10	4137.0	53.86	0.00%	0.44%	无/None
B7	4135.5	54.09	4135.5	54.07	0.00%	0.04%	无/None
B8	4147.5	54.07	4147.5	54.05	0.00%	0.04%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



副本
COPY

UN38.3 测试报告——附表 3

Test Report of UN38.3——Appendix 3

T3、振动（Vibration）

实验仪器 Test Instruments	电动振动试验系统 数字多用表 西特电子工业天平						
计算方法 Computing Method	质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$						
	电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$						
电池 编号 Sample No.	T3 前 Before T3		T3 后 After T3		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4140.5	54.23	4139.5	54.07	0.02%	0.30%	无/None
B2	4148.0	53.83	4147.5	53.69	0.01%	0.26%	无/None
B3	4130.5	53.93	4131.0	53.77	0.00%	0.30%	无/None
B4	4134.0	53.91	4134.5	53.74	0.00%	0.32%	无/None
B5	4143.0	53.94	4143.5	53.78	0.00%	0.30%	无/None
B6	4137.0	53.86	4136.5	53.71	0.01%	0.28%	无/None
B7	4135.5	54.07	4140.0	53.92	0.00%	0.28%	无/None
B8	4147.5	54.05	4148.0	53.89	0.00%	0.30%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



副本
COPY

UN 38.3 测试报告——附表 4

Test Report of UN 38.3——Appendix 4

T4、冲击 (Shock)

实验仪器 Test Instruments		冲击试验台 数字多用表 西特电子工业天平					
计算方法 Computing Method		质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$					
		电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$					
电池 编号 Sample No.	T4 前 Before T4		T4 后 After T4		质量 亏损 Mass loss	电压 亏损 Voltage loss	其他现象 Other phenomena
	质量 Mass/g	电压 Voltage/V	质量 Mass/g	电压 Voltage/V			
B1	4139.5	54.07	4139.5	54.05	0.00%	0.04%	无/None
B2	4147.5	53.69	4147.0	53.62	0.01%	0.13%	无/None
B3	4131.0	53.77	4131.0	53.75	0.00%	0.04%	无/None
B4	4134.5	53.74	4134.5	53.71	0.00%	0.06%	无/None
B5	4143.5	53.78	4143.0	53.78	0.01%	0.00%	无/None
B6	4136.5	53.71	4136.5	53.70	0.00%	0.02%	无/None
B7	4140.0	53.92	4140.0	53.90	0.00%	0.04%	无/None
B8	4148.0	53.89	4148.0	53.88	0.00%	0.02%	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire



副本
COPY

UN 38.3 测试报告——附表 5

Test Report of UN 38.3——Appendix 5

T5、 外短路（ External short circuit）

实验仪器 Test Instruments	外短路装置 高温试验箱 数字多用表 西特电子工业天平	
计算方法 Computing Method	质量亏损 = $(M_1 - M_2) / M_1 \times 100\%$	
	电压亏损 = $(V_1 - V_2) / V_1 \times 100\%$	
电池编号 Sample No.	最高温度（℃） External highest temperature/℃	其他现象 Other phenomena
B1	56.2	无/None
B2	56.3	无/None
B3	56.0	无/None
B4	56.2	无/None
B5	55.8	无/None
B6	55.7	无/None
B7	55.8	无/None
B8	55.6	无/None

注：其他现象：指渗漏、排气、解体、破裂和燃烧

Other phenomena : i.e. leakage, Venting, disassembly, rupture and fire





副本
COPY

UN 38.3 测试报告——附表 6

Test Report of UN 38.3——Appendix 6

T6、撞击（Impact）

实验仪器 Test Instruments	蓄电池挤压试验机、数字多用表、西特电子工业天平	
电池编号 Sample No.	最高温度（℃） External highest temperature/℃	6 小时内是否解体、破裂、燃烧 Whether disassembly, rupture, fire in 6 h
C1	45.3	无/None
C2	65.5	无/None
C3	96.2	无/None
C4	24	无/None
C5	32.2	无/None

UN 38.3 测试报告——附表 7

Test Report of UN 38.3——Appendix 7

T7、过度充电（Overcharge）

电池编号 Sample No.	7 天内是否解体、燃烧 Whether disassembly, fire in 7days
B1	无/None
B2	无/None
B3	无/None
B4	无/None
B5	无/None
B6	无/None
B7	无/None
B8	无/None





副本
COPY

UN 38.3 测试报告——附表 8

Test Report of UN 38.3——Appendix 8

T8、 强制放电 (Forced discharge)

电池编号 Sample No.	7 天内是否解体、燃烧 Whether disassembly, fire in 7days
C6	无/None
C7	无/None
C8	无/None
C9	无/None
C10	无/None
C11	无/None
C12	无/None
C13	无/None
C14	无/None
C15	无/None
C16	无/None
C17	无/None
C18	无/None
C19	无/None
C20	无/None
C21	无/None
C22	无/None
C23	无/None
C24	无/None
C25	无/None



图片:



仅对原报告照片中的样品负责

主任检验员:

李伟

签发日期: 2016-12-9

